

Technisches Datenblatt Klettband Back to Back Microhaken / Velourband

Material:	Extrudiertes Hakenband und Veloursband aus Polyamid Gewebe
Standardaufmachung:	50m Rolle farbig 100m Rolle Weiß und schwarz
Standardbreiten:	5mm – 310mm
Breitentoleranzen:	10mm - 30mm +/- 1mm 38mm - 50mm +/- 2mm 100mm - 150mm +/- 3,5mm
Dicke:	1,7mm ±10%
Anzahl der Haken / cm ²	180 ±5%
Velourdicke	220g / m ²
Temperaturbeständigkeit Band:	von - 20° C - + 100° C Erweichungspunkt: 165° C Schmelzpunkt 210° C
UV Beständigkeit:	Bei permanenter oder häufiger UV Lichtaussetzung Polyesterband verwenden
Verschlussfestigkeit:	bis zu 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen Schälffestigkeit: 1,8 N / cm Scherfestigkeit: 29,6 N / cm ² nach 5.000 Zyklen: Schälffestigkeit: 50% Scherfestigkeit: 50%

Die aufgeführten Informationen dienen als Richtlinie. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Klettbänder, sind vorherige Tests durch den Benutzer zwingend erforderlich. Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

Alle technischen Anweisungen, Empfehlungen und Daten zur Zusammensetzung basieren auf zuverlässigen Tests, jedoch können wir die Genauigkeit der Tests nicht zu 100 % garantieren.