

## Technisches Datenblatt Klettband Back to Back

Material:	100 % Polyamid Trägermaterial gewebt ohne Nähkanten
Standardaufmachung:	25m Rolle
Standardbreiten:	10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm andere Breiten auf Anfrage
Breitentoleranzen:	10mm - 30mm +/- 1mm 38mm - 50mm +/- 2mm 100mm +/- 2mm
Verschlussdicke:	Haken und Flausch: 3,1mm (+/- 0,5mm) (Druck von 25 N/cm) Hakenband Höhe: 2,0mm (+/- 0,2mm) Flauschband Höhe: 2,4mm (+/- 0,2mm)
durchschnittliches Gewicht	Hakenband: 315g / m <sup>2</sup> (+/- 10%) Flauschband: 300g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)
Temperaturbeständigkeit Band:	von - 40° C - + 140° C Erweichungspunkt: 165° C Schmelzpunkt 210° C
UV Beständigkeit:	Bei permanenter oder häufiger UV Lichtaussetzung Polyesterband verwenden
Verschlussfestigkeit:	bis zu 10.000 Öffnungs- und Schließzyklen Schälfestigkeit: 2,0 N / cm <sup>2</sup> Scherfestigkeit: 6,0 N / cm <sup>2</sup> nach 10.000 Zyklen: Schälfestigkeit: 0,9 N / cm <sup>2</sup> Scherfestigkeit: 3,0 N / cm <sup>2</sup>

Die aufgeführten Informationen dienen als Richtlinie. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Klettbänder, sind vorherige Tests durch den Benutzer zwingend erforderlich. Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

Alle technischen Anweisungen, Empfehlungen und Daten zur Zusammensetzung basieren auf zuverlässigen Tests, jedoch können wir die Genauigkeit der Tests nicht zu 100 % garantieren.